

防爆シート

発破現場での飛散防止、安全確保に最適です！

主な用途

発破及び破碎作業時の飛石防止に活用されています。

また、発破現場の機材・器物の保護にもご使用できます。

特徴

▶ 東レ・トレシート使用

東レ"テترون"系を使用しており、強靱性・耐摩耗性、耐衝撃疲労性などのすぐれた特性を発揮します。

▶ 強度がすぐれています

市販されている帆布とは比較にならない強度をもっています。

▶ 伸度が大きい

発破の爆風によるショックを伸度が大きいため吸収します。

▶ 軽くて取扱いが簡単

水分を吸収しないので極めて軽く、取扱いも簡単です。



仕様

項目 品番	糸使い	厚さ (mm)	引張強力 (kgf/3cm)				伸度 (%)				引裂強力 (kgf)				透水係数 (cm/sec)	重量 (g/m ²)
			乾		湿		乾		湿		乾		湿			
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
TT300	テترون	0.50	320	320	320	320	15	15	15	15	90	90	90	90	1.5 x 10 ⁻³	310
TT500	テترون	0.90	560	550	560	550	15	15	15	15	210	200	210	200	3.0 x 10 ⁻²	550

※測定方法 厚さ、引張強度、伸度、引裂強度、重量はJIS-L-1096に準ずる。
透水係数はJIS-A-1218に準ずる。

※上記データは測定値であり保証値ではありません。

※トレシート®は、東レの登録商標です。

※テترون®は、東レポリエステルの登録商標です。

規格サイズ

■ TT300 0.5t x 4m x 6m (周囲ハトメ1000mmピッチ)

■ TT500 0.9t x 4m x 6m (周囲ハトメ1000mmピッチ)

※規格品以外のサイズも製作可能です。

取扱店

空間創造&環境クリエイター
岸工業株式会社

本社

〒734-0023 広島市南区東雲本町2丁目15-7
TEL: 082-282-1461 FAX: 082-286-0121

東京事務所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-26-13東栄ビル7F
TEL: 03-5911-2350 FAX: 03-5911-2352

KISHI

<http://www.kishikogyo.co.jp/>