

m o c

MOEN Cloth

燃えんクロス
溶接作業用保護具シリーズ



呉テント工業株式会社
KURE TENT CO.,LTD

MOEN

多くの熱作業現場で愛されつづける理由がある

特長

耐熱耐炎性 耐切創性

高機能耐炎繊維 60% 配合！
安心の耐熱性

防弾チョッキなどに使用される
高強度アラミド繊維を混紡

洗濯可能 着脱容易 軽量化

洗濯ができて いつも清潔！
耐炎機能はしっかり維持

柔軟な生地なので
着替えもカンタン！

従来の革製品より
軽くて涼しい！


臭いがない

革製品のような
独特な臭いがありません！

耐炎実験の様子

難燃加工綿

燃えんクロス



距離 30mm から 30 秒間、炎を当てた後の様子

※自社調べ

MOEN Cloth 燃えんクロスとは

耐炎繊維とアラミド繊維を混紡した高性能耐熱・耐炎クロスです。
炎にさらされても炭素化するだけで発火・溶融・収縮をおこしません。
繊維素材のため軽量で柔軟で多用途に使用できる高機能繊維です。

■適応職種 製鉄・炉前作業・ボイラー・溶接作業・溶断作業・その他熱作業

製品 ラインナップ

別注可能 作業用途にあわせてオーダーメイド可能です

品番 MOC-002

MOEN Cloth 腕抜き

サイズ フリー (全長 44cm)



品番 MOC-001

MOEN Cloth 溶接頭巾

※頭部はポリエステル繊維
サイズ フリー



品番 MOC-010

MOEN Cloth 上着

サイズ M, L, 2L



品番 MOC-011

MOEN Cloth ジャケット

サイズ M, L, 2L



品番 MOC-003

MOEN Cloth 3本指手袋

サイズ フリー



品番 MOC-012

MOEN Cloth ズボン
(ウエストゴム)

サイズ M, L, 2L



品番 MOC-013

MOEN Cloth ズボン

サイズ M, L, 2L



品番 MOC-004

MOEN Cloth 足カバー

マジックテープ使用
サイズ フリー (全長 42cm)

品番 MOC-005

MOEN Cloth 胸付前掛

サイズ フリー (W 55cm x H 90cm)



品番 MOC-009

MOEN Cloth ローハイド

サイズ フリー

品番 MOC-007

MOEN Cloth 袖付前掛ロング

サイズ フリー (W 56cm x H 118cm)



品番 MOC-008

MOEN Cloth 袖付前掛

サイズ フリー (W 56cm x H 70cm)

品番 MOC-006

腰前掛 **MOEN Cloth**


サイズ フリー (W 57cm x H 99cm)

製品試験結果

一般財団法人 カケンテストセンター 調べ
(旧法人名 財団法人 日本化学繊維検査協会)

防災製品性能試験基準準用
(防災製品認定委員会)
〈作業服〉

ISO 15025 A 法 (表面着火法)



試験項目	試験結果			
	原 布		洗濯 50 回後(※)	
	たて	よこ	たて	よこ
熔融滴下物の有無	無	無	無	無
火炎が試験片の上端・両端に達したか	達しない	達しない	達しない	達しない
穴あきの有無	無	無	無	無
残炎時間 (秒)	0	0	0	0
残じん時間 (秒)	0	0	0	0

(※) 洗濯処理
JIS L 0217 103 法
吊り干し乾燥 50 回

使用上のご注意 本製品の特性をご理解の上、正しく安全にご使用ください。

1. この保護具は、溶接や炉前作業などの耐熱作業以外には使用しないでください。
2. 耐炎耐熱素材ですが、火中では使用しないでください。
3. 耐炎耐熱素材ですが、可燃性液体 (シンナー / ガソリン等) が付着すると燃え上がります。
4. 事故を防ぐために、使用前には保護具に異常 (破損・水濡れなど) がないか、点検してください。
5. 作業中に熱を感じ始めたら直ちに作業を中止して、保護具を身体から外してください。
6. 一定の耐切創性を備えていますが、先端の尖った金属やガラス片などは貫通することがあります。

お手入れ方法 長く安全にご使用いただくために。

1. 洗濯は漂白剤を避け、中性洗剤で手洗いをしてください。
2. 洗濯後は絞らずに直射日光を避けて日陰干しをしてください。

ATTENTION

- 今後の諸事情により記載のデザイン・仕様等の改訂を行うことがあります。
- このカタログ中の写真のカラーは、インクの関係で実際の色と異なることがあります。
- 2014年8月発行
- 発行者：呉テント工業株式会社

販売代理店

製造元



呉テント工業株式会社
KURE TENT CO.,LTD

〒737-0032 広島県呉市本町 10-17
TEL 0823-22-2920 FAX 0823-22-2922
<http://www.kurentent.co.jp/>